2022 LANKOFUGEANT

IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION

LES «PLUS» PRODUIT

- Jusqu'à 90%* de poussière en moins
- Application directe sur parpaings
- Intérieur / Extérieur
- Excellente qualité de mise en œuvre
- Très bonne adhérence sur béton
- Conforme à la norme NF EN 1504-2

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Émission de Poussière Réduite

CE

SANS POUSSIÈRE ENVIRONNEMENT & CONFORT

80% de poussière en moins tout au long du chantier.

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ MORTIER MINCE D'IMPERMÉABILISATION
Application directe sur parpaings

PROPRIÉTÉS

Mortier hydraulique hydrofugé, à base de ciments spéciaux, de charges minérales et d'adjuvants.

DOMAINES D'APPLICATION

Imperméabilisation intérieure et extérieure des maçonneries et des bétons enterrés ou à l'air libre :

- Sous-sols de pavillons
- Murs de cave
- Fondations d'immeubles

Les ouvrages doivent être conformes aux textes les régissant.

CARACTÉRISTIQUES

- **Couleur** : gris
- **Densité produit durci** : 1,7
- **Granulométrie** : 0 - 0,5 mm
- **pH** : 12
- **D.P.U.** : environ 3 h à 20°C
- **Résistance (MPa) à la pression**: 2 MPa (colonne d'eau 200 m)
- **Résistance (MPa) à la contre-pression** : 0,3 MPa (colonne d'eau 30 m)
- **Adhérence par essais d'arrachement** : > 0,8 MPa (EN 1542)
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : Classe I : Sd < 5 m (EN ISO 7783-2)
- **Absorption capillaire et perméabilité à l'eau** : W < 0,1 kg/m² h0,5 (EN 1062-3)

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dégraissé, dépoussiéré, les parties friables éliminées.
- Ragréer les nids de cailloux, les zones de bullage, boucher les fissures et les joints creux (joints verticaux des blocs).
- Réaliser des gorges aux angles entrants (jonction sol/mur, mur/mur, mur/radier).
- Mouiller abondamment le support, de préférence quelques heures avant le traitement.

Préparation du produit

- Mélanger 25 kg de produit avec 5,5 à 6,5 litres d'eau potable (respecter le dosage en eau).
- Malaxer mécaniquement jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse et homogène.
- Sur béton banché ou sur support lisse, gâcher à l'aide du mélange suivant : 1 l de **751 LANKOLATEX** +5 l d'eau pour 25 kg de **2022 LANKOFUGEANT.**
- Laisser reposer le mélange 5 min environ, avant application.

Application du produit

- Application en 2 couches croisées minimum, à la brosse mi-dure, au balais coco ou à la lisseuse.
- Avant aplication de la 2ème couche, il doit s'écouler une durée de 8 à 24 h.
- Réhumidifier la 1ère couche avant l'application de la 2ème.
- Nettoyage des outils à l'eau aussitôt après emploi.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température limite d'utilisation entre +5°C et +35°C.
- Eviter une application extérieure en plein soleil, ou sur support surchauffé.
- Les fissures actives feront l'objet d'un traitement particulier.
- L'utilisation directe sur parpaings est réservée aux murs de 2ème et 3ème catégories (garages, chaufferies, caves,…).
- Épaisseur minimale de l'enduit après séchage : 2 mm.
- Dépoussiérer correctement avant recouvrement par une peinture.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CE 09

2022 LANKOFUGEANT - Déclaration des Performances n° 395321

PAREXGROUP S.A. 19, place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux cedex
0 826 08 68 78* *0,15 €TTC/min

EN 1504-2 : 2005
Produit de protection de surface - Revêtement (C) - Contrôle de l'humidité (2.2) et augmentation de la résistivité (8.2)

Adhérence par essai d'arrachement :	≥ 1 N/mm²
Perméabilité à la vapeur d'eau :	Classe I S_D < 5 m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau :	W < 0.1 kg/m².h^{0,5}
Substances dangereuses :	Conforme à 5.3
Réaction au feu :	Euroclasse F

Organisme notifié : 0333

CONSOMMATION

- 3 kg/m² pour 2 couches.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité et du gel.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Déclaration des Performances CE.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com.*

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78